

FICHE TECHNIQUE

DOUGLAS INDIGÈNE



| | |
|--|--|
| Essence | Résineux |
| Origine/ région de croissance | cultivé en Europe; Ouest de l'Amérique du Nord |
| Données techniques | Poids à la livraison, env. 500 kg/m ³ |
| Propriétés | Durabilité naturelle de classe 3 à 4 (moyennement à faiblement durable) Duramen brun rougeâtre, aubier jaunâtre, couleur variable Facile à travailler, cernes généralement plus larges. |



À la pose



Après douze mois d'exposition aux
intempéries

| | |
|-------------------------------------|--|
| Recommandations | Distance max. par rapport à la sous-construction (entraxe): 500 mm Les propriétés varient considérablement en fonction de la position des cernes Coloration de contact avec le fer Sujet à la formation d'échardes Exsudation des substances du bois Apparition de résine susceptible d'interférer avec le revêtement |
| Profil | raboté lisse, Profil 22 raboté lisse avec rainures, Profil 25 |
| Sous-structures adaptées | Mélèze, Accoya, Alu |
| Accessoires adaptés | Vis de terrasse en inox (pour sous-construction en bois) Entretoises Terrafix (pour sous-construction en bois) Gecko ED et Terraflex ED pour Profil 25 (pour sous-construction en bois) Gecko A4 et Terraflex A4 pour Profil 25 (pour sous-construction en aluminium) |
| Traitement possible | Huile de bois OLWO |

Sont applicables les normes SIA et le guide technique «Revêtements de terrasse en bois» de Lignum



OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 31 838 44 44
F +41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch