

# FICHE TECHNIQUE

## IPÉ



<b>Essence</b>	Feuillu
<b>Origine/ région de croissance</b>	Amérique du Sud
<b>Données techniques</b>	Poids à la livraison, env. 1'030 kg/m <sup>3</sup>
<b>Propriétés</b>	Durabilité naturelle de classe 1 (très durable) Duramen brun légèrement verdâtre Texture lisse très uniforme KD (séché au four env. 17% +/- 3%) Origine légale selon <b>l'EUTR (European Timber Regulation)</b>



À la pose



Après douze mois d'exposition aux  
intempéries

<b>Recommandations</b>	Distance max. par rapport à la sous-construction (entraxe): 450 mm Très dur, donc très difficile à travailler Perçage préalable recommandé Grisage très uniforme
<b>Profil</b>	raboté lisse, Profil 22
<b>Sous-structures adaptées</b>	Accoya, Aluminium
<b>Accessoires adaptés</b>	Vis de terrasse en inox (pour sous-construction en bois) Entretoises Terrafix (pour sous-construction en bois) Clipper pour sous-construction en bois ou sous-construction en aluminium
<b>Traitement possible</b>	Huile de bois OLWO

Sont applicables les normes SIA et le guide technique «Revêtements de terrasse en bois» de Lignum.

