

FIÇHE TECHNIQUE MÉLÈZE INDIGÈNE



OLWO

1. Description

Essence	Résineux
Origine/région de croissance	Europe
Données techniques	Poids à la livraison, env. 600 kg/m ³
Propriétés	Durabilité naturelle de classe 3 à 4 (moyennement à faiblement durable) Duramen brun rougeâtre, aubier jaunâtre, couleur variable selon la région de croissance Très résineux, en partie

2. Utilisation en lames de terrasse

Recommandations	Distance max. par rapport à la sous-construction (entraxe): 500 mm Aubier à éviter pour les terrasses (non durable) Les propriétés varient considérablement en fonction de la position des cernes Coloration de contact avec le fer Sujet à la formation d'échardes Exsudation des substances du bois Apparition de résine susceptible d'interférer avec le revêtement
------------------------	--

Profil raboté lisse, Profil 22

Sous-structures adaptées Mélèze
Accoya
Aluminium

Accessoires adaptés Vis de terrasse en inox (pour sous-construction en bois)
Entretoises Terrafix (pour sous-construction en bois)
Clipper pour sous-construction en bois ou sous-construction en aluminium

Traitement possible Huile de bois OLWO



À la pose



Après douze mois d'exposition aux intempéries

Sont applicables les normes SIA et le guide technique «Revêtements de terrasse en bois» de Lignum.

