

# RUNDHOLZ

Basis: Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz Ausgabe 2010



**OLWO**

## SORTIER- UND ANNAHMEKRITERIEN

### Anmeldung

- Vor Schlagbeginn bitte Kontakt aufnehmen
- Mindestmenge pro Los beträgt 10 fm

### Holzlagerung

- An einer mit Anhängerzug befahrbare Waldstrasse 40 Tonnen
- Einzelne Stämme zusammenführen zu einem Polter von mindestens 10 fm
- Fehlstellen entlang der Mantelfläche sind sichtbar zu lagern

### Landlagerung

- Für Holz, das ohne Absprache in Schutzzonen oder auf Kulturland gelagert wird, bringen wir 8.00 CHF/fm in Abzug

### Aufrüstung

- Bei Starkholz Bodenstücke angeschrotet
- Schnittflächen sind sauber
- Qualitätsholz darf nur auf Absprache aussortiert werden

### Rindenabzug

- Standort Worb: Nach Holzhandelsgebräuchen 2010
- Standort Erlenbach i. S.: Holz wird ohne Rinde gemessen

### Längen

- Standort Worb:  
4 m, **5 m**, 6 m, 10 m  
(Zumass bei Doppellängen: 30 cm)
- Standort Erlenbach i. S.:  
4 m, **5 m**, 6 m  
(6 m nur nach Absprache)

### Sortierung nach Zopf

- Standort Worb: > 40 cm
- Standort Erlenbach i. S.: < 40 cm

### Zahlung

- Abrechnung Ende Monat
- Zahlung innert 10 Tagen mit 3% Skonto

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNGEN DER QUALITÄTEN

### Qualität AB

- Überdurchschnittliche Qualität
- Einseitig astfreie Stammstücke
- Fehlerfrei, nur unbedeutende Fehler, welche die Verwendung unwesentlich beeinflussen
- Regelmässiger Jahrringaufbau

### Qualität B

- Guter bis mittlerer Qualität, nicht stark astig und nicht grobastig
- Ausfalläste in mässiger Anzahl geduldet
- Leichter Buchs, leichter Drehwuchs erlaubt
- Gerade Stammachse, nur leicht abholzig

### Qualität BC

- Kantelfähiges Rundholz von mittlerer Qualität
- Auf einer Seite B und auf der andern C Qualität
- Stärkeklassen 4b+

### Qualität C

- Mittlere bis unterdurchschnittliche Qualität, mit wesentlichen Fehlern behaftet
- Stark astig, grobe Äste in mässiger Anzahl, Ausfalläste, leichte Verfärbung
- Wenig Buchs, normaler Drehwuchs toleriert

### Qualität verblaut (Käfer)

- Durch Buchdruckerbefall verfärbtes Holz der Fichte
- Ohne Insektenbohrgänge und Faulstellen
- Muss den Anforderungen der C Qualität entsprechen

### Qualität D

- Sägefähiges Holz, das wegen seiner Merkmale nicht in die Qualitäten A, B, oder C aufgenommen werden kann
- Holzkörper von Insekten befallen, Frassgänge nur bis 2 mm Durchmesser erlaubt

### Maximale Stockdurchmesser (unter Rinde gemessen)

- Standort Worb: 110 cm
- Standort Erlenbach i. S.: 80 cm

## FOTODOKUMENTATION NICHT SÄGEFÄHIGE STÄMME



### Dürrständer

Rundholz, welches so stark getrocknet ist, dass sich Risse entlang der Mantelfläche bilden.



### Schlecht geschrottet

Solches Rundholz führt zu erheblichen Störungen bei der Handhabung während des Sortierprozesses.



### Ringschäle

Wird durch Spannungen im Holz verursacht. Produkte, welche im Bereich der Ringschäle entstehen klaffen auseinander und sind somit nicht brauchbar.



### Gestreifter Nutzholzborkenkäfer


Befallene Holzarten  
 • Frisch gefällte Nadelhölzer, meist Fichte

Schadbild

- Max. zulässige Ausfluglöcher: **2 mm**

Flugzeit

- März bis Mai
- Ab Bodentemperatur 10 °C respektive Lufttemperatur 16 °C



### Grosser Buchdrucker

Holzarten

- Stehende Nadelhölzer, meist Fichte

Schadbild

- Rindenholzbrüter
- Parallel zur Stammachse verlaufende Muttergänge mit senkrecht abzweigenden Larvengängen

Flugzeit

- 1. Generation April bis Juni
- Evtl. 2. Generation Juli bis August



**SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZHANDEL**

### OLWO ERLENBACH AG

Bahnhofstrasse 179 B  
 3762 Erlenbach i. S.  
 T +41 (0)33 681 80 90  
 saegewerk-erlenbach@olwo.ch  
 olwo.ch

### OLWO AG

Bollstrasse 68  
 3076 Worb  
 T +41 (0)31 838 44 44  
 info@olwo.ch  
 olwo.ch